

## СОСТАВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПРОТЕЧЕК

**ПРОКВИК** – мгновенно схватывающий раствор для уплотнения протечек, даже под давлением.

### 1. Преимущества

- Мгновенно устраняет протечки
- Без усадки; расширяется во время схватывания
- Быстро схватывается, в течение 1 – 3 минут
- Обладает способностью схватываться под водой
- Обладает той же долговечностью, что и сама конструкция
- Прост в применении; специального оборудования не требуется.

### 2. Инструкция по применению

#### **Применение Проквика в сложных условиях**

Жаркая или очень холодная погода могут увеличить или сократить время схватывания Проквика. Ни одно из этих климатических условий не оказывает влияние на эффективность Проквика, но в процессе смешивания и нанесения необходимо следовать специальным рекомендациям.

При низких температурах, рекомендуется смешивать Проквик с теплой водой. Не следует применять Проквик при температурах близких к нулю.

#### **Специальные рекомендации для получения наилучшего результата при использовании Проквика:**

1. Трещина должна быть подготовлена. То есть необходимо сделать разрез с глубиной и шириной 2 см.
2. Разрез должен быть квадратной формы, избегая «V»- формы.
3. Очистите поверхность от грязи и отделяющих частиц.
4. Проквик поставляется в форме сухого порошка и требует только добавления воды. Он может наноситься руками или металлическим шпателем.
5. Подготовьте такое количество материала, которое можно использовать в течение 1 или 2 минут.
6. Наносите Проквик с некоторым усилением, что улучшает его адгезию.
7. Вдавите Проквик в щель для получения нужного результата.
8. Поддерживайте влажность по меньшей мере 60 минут после нанесения. Проквик может использоваться над и под уровнем воды в: фундаментах, туннелях, вокруг труб и в других местах, где не желательно присутствие воды.

#### **Метод использования.**

**Ликвидация протечки**

1. Смешайте Проквик с минимальным количеством воды, примерно 4:1 или меньше.
2. Вылепите из массы коническую форму и держите ее в руках, пока она не начнет затвердевать.
3. Вдавите шарик Проквика в место протечки с силой.
4. Удерживайте давление около 45 секунд, не убирая руку во избежание распада материала.
5. После затвердения, удалите остатки Проквика шпателем.

**Уплотнение**

Соединение стена/пол (только при наличии протечек).

Основная причина проблем с водой в фундаментах - соединение стена/пол.

Следуйте следующей процедуре:

1. Прорежьте штробу по всей длине стыка, избегая «V» - формы.
2. Заложите штробу Проквиком с помощью мастерка под углом 45°.
3. Каждый раз, нанося Проквик, отделка должна быть заложена со срезкой, чтобы свести избыток материала на нет.
4. Когда работа со стыком близка к завершению, держите Проквик в руках, пока он не начнет твердеть, следуя процедуре описанной в «ликвидации протечек Проквиком».

### 3. Упаковка и хранение

Проквик поставляется в многослойных мешках по 15 кг с номером партии и инструкцией по применению. Проквик должен храниться в плотно закрытой оригинальной упаковке.

Срок хранения – 12 месяцев.

*Фирма "ИнтерАква" предоставит Вам необходимые консультации,  
рассмотрит с Вами проблемы ремонта конкретных конструкций,  
выберет с Вами наиболее оптимальные решения,  
обеспечит Вас необходимой технологической документацией  
и выполнит необходимые работы.*